



BOLETIM TÉCNICO

Data:
04/10/2022

Revisão:
01

PRODUTO:	KALIMINE 025J
CAS NUMBER:	Mistura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Líquido incolor à levemente amarelado	
Cor (Gardner)		2
Densidade à 25° C, g/cm ³ ou ml		0,98
Viscosidade (CPs/ 25°C, mPa.s)	300	350
AHEW	80,33	
PHR (partes para 100 gramas de resina epóxi EEW 190)	42,28	
Pot Life à 25° C e com 100g de mistura	35 minutos	

APLICAÇÕES:

- Tintas de manutenção e anti-corrosivas, pisos autonivelantes, encapsulamentos elétricos, brindes, etc.

Indicado para reação com resinas epóxis líquidas ou sólidas obtendo-se polímeros com excelentes propriedades físico-químicas.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambor de 180 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Armazenar em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.