



BOLETIM TÉCNICO

Data:
19/09/2022

Revisão:
00

PRODUTO:	EC 301 – POLIAMINA ACICLICA
CAS NUMBER:	Mistura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Teor de amina, (mgKOH/g)	454	488
Acetil, (mgKOH/g)	466	510
Viscosidade, (Cps/ 25°C)	250	450
Amina total, (MEQ)	8,10	8,70
Acetilaveís, (MEQ)	8,30	9,10
Pureza, %		99,5
Teor de água, %	0,17	
Cor, (APHA)	6	

APLICAÇÕES:

- Utilizado como endurecedor epóxi.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambor de 200 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Armazenar em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.